341 LANKODEM ECO

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE DES BETONS

MINERAL NEUF

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **S'utilise sur tous types de banches**
- **Ne laisse pas de trace huileuse sur les surfaces décoffrées**
- **Résiste aux intempéries**
- **Etuvage possible jusqu'à 60°C**
- **Agent de démoulage classé "Minéral Neuf"**

PROPRIETES

Produit de démoulage des bétons étuvés ou non, ne gêne pas l'application ultérieure de plâtre, enduit ou peinture.

DOMAINES D'APPLICATION

- Décoffrage des bétons étuvés ou non, préfabriqués ou coulés en place pour travaux de bâtiment, génie civil, etc.

CARACTERISTIQUES

- **Aspect :** liquide brun orangé
- **Densité :** 0,85 ± 0,05 à 20°C
- **Point éclair :** > + 70°C
- **Point de congélation :** < - 10°C
- **Classification SYNAD :** Minéral Neuf

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	♦ ◊
	Hygiène	♦ ◊ ◊ ◊
Environnement	COV	♦ ♦ ◊ ◊
	Biodégradabilité	◊ ◊ ◊ ◊

♦ Critère favorable ◊ Critère défavorable

MODE D'EMPLOI

Application du produit

- **341 LANKODEM ECO** s'emploie pur : par pulvérisation,
- Application possible sur moules humides.
- Supporte d'être mouillé avant le coulage du béton, résiste aux intempéries.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter de respirer les vapeurs.
- Ne pas utiliser en présence de flammes.
- Port de gants et de lunettes recommandé.
- L'application doit être effectuée sans manque ni surcharge.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- ***35 à 40 m² au litre sur banches métalliques.***
- ***20 à 25 m² au litre sur banches en contre-plaqué.***

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- Classification SYNAD 2010 des agents de démoulage.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55